

## FICHE TECHNIQUE

### SOF 19/20/21 – Finixa chiffons de dégraissage

**Données Techniques**  
**Méthode de production**  
**Composition**

Spunlace  
Pulpe de bois 55%  
Polyester 45%  
Sans liant

**Couleur**

SOF 20-21/Aqua Bleu  
SOF 19/blanc

**Poids**

± 78 gr/m<sup>2</sup> (±5%)

**Epaisseur**

0.39mm

**Elasticité**

33 lbs (MD)

18 lbs (XD)

**Elongation**

18% (MD)

78% (XD)

**Temps d'absorption**

2 Sec

**Capacité d'absorption**

600%

**Applications**

**Caractéristiques**

- ✓ très solide
- ✓ sans liant
- ✓ fibres neuves
- ✓ pauvre en peluche
- ✓ ne raye pas
- ✓ inerte aux acides et solvants
- ✓ usage à sec et humide
- ✓ très absorbant




Aérospatial



Automobile



Industrie



Micro-industrie



Mécanique



Imprimerie

**Emballage**



A plat en boîte  
SOF 19-20



Plié en boîte  
SOF 19-20



Bobine  
prédécoupée  
SOF 21

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.